

100% ПОЛИУРЕТАН

Витур

Антигравийная пленка

Самоклеящаяся пленка для защиты элементов кузова автомобиля от гравия, дорожного мусора, песка, пыли, химически активных реагентов



ГЛЯНЦЕВАЯ

МАТОВАЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



Рекомендованные инструменты для установки:

- Выгонки
- Шампунь Johnson's Baby
(или концентрат Film-On)
- Дистиллированная вода
- 70% изопропиловый спирт
- Нож Olfa
- 2 распылителя
- Безворсовые полотенца
- Глина, автоскраб для очистки лакокрасочного покрытия

Растворы для установки:

Рабочий раствор:

- 1 литр дистиллированной воды и 2–3 капли детского шампуня

Ф一样ириующий раствор :

- 850 мл дистиллированной воды + 150 мл 70% изопропилового спирта



СОВЕТЫ

Если Вы заметили какие-либо частицы или пыль под пленкой после установки, Вы можете снять её при помощи раствора и переустановить

Всегда разглаживайте пленку от того места, где она уже приклеилась

Пометки от маркера Вы сможете всегда убрать с помощью раствора.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Идеальная температура установки от +23 С° до + 30 С°

Всегда подготавливайте поверхность лакокрасочного покрытия с помощью рабочего раствора. С помощью глины или автоскреба для очистки лакокрасочного покрытия уберите грязь и пыль с поверхности автомобиля, затем обезжирьте область установки, используя фиксирующий раствор.

На завершающем этапе нанесите из пульверизатора раствор Slip на область установки и пройдитесь выгонкой, чтобы убедиться, что на поверхности не осталось никаких частиц и ворсинок

УСТАНОВКА

С помощью пульверизатора нанесите раствор на капот или другой элемент автомобиля и на пленку. Снимите лайнер и поместите пленку на капоте, выравнивая края.

Если нужно закрепить пленку в определенной позиции, нанесите фиксирующий раствор под пленку и разгладьте с помощью выгонки.

Аккуратно растяните пленку до противоположного края капота.

Для закрепления пленки используйте рабочий раствор.

Чтобы завершить установку, нанесите раствор Slip на наружную сторону пленки и разгладьте поверхность от центра.



СНЯТИЕ

Полиуретановая пленка может быть удалена с автомобиля в любое время. Просто подцепите край пленки и потяните под углом 30-90 градусов. Пар смягчает пленку и упрощает процесс снятия. Клей остается на пленке в течение процесса удаления, практически не оставаясь на поверхности лакокрасочного покрытия. Промышленный фен или фен для волос также могут быть использованы для размягчения клея. Однако, этот способ может вызвать отслоение адгезива от пленки, что может потребовать дополнительной чистки автомобиля от остатков клея.



УХОД

Чтобы продлить жизнь и внешний вид пленке и сохранить гарантию, не мойте и не полируйте автомобиль минимум три дня с момента установки пленки. По истечении трех дней рекомендован регулярный уход. При обращении на мойку необходимо предупредить специалиста о наличии антигравийной пленки на кузове Вашего автомобиля.

При самостоятельной мойке:

- не используйте абразивные моющие средства.
- не направляйте струю воды на края пленки
- не держите оборудование для мойки ближе, чем на расстоянии 50 см от ЛКП



Производитель: 000 НПФ "Витур"

Адрес производителя: Владимир,
ул.Большая Нижегородская, 77

Телефон: 8-800 707-57-89

avtobron.viturn33.ru